

ISOMAT COLOR STANDARD

Emulziona boja za široku upotrebu

Opis

Emulziona boja za široku upotrebu na unutrašnjim površinama. ISOMAT COLOR STANDARD se preporučuje za površine koje zahtevaju češće bojenje kao što su javni objekti, hoteli, bolnice, škole, mesta za zabavu itd. Karakteriše je visok stepen obradivosti i stepen pokrivenosti površine. Brzo se suši i drugi sloj može brzo da se nanese.

Primena

ISOMAT COLOR STANDARD se koristi za unutrašnju primenu, na novim ili starim površinama na uobičajenim podlogama kao što su beton, malter, gips-ploče itd.

Technical data

Boja:	bela i 1950 izabranih (ISOMAT SISTEM BOJA)
Tip:	100% emulziona boja
Viskozitet (Stabilnost):	17
Gustina:	1,58 kg/l
Neprozirnost:	min 95%
Belina:	min 90%
Snaga vezivanja:	1,70 N/mm ²
pH:	8-9 na +23 ⁰ C
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Sledeći premaz:	posle 3-4 h

Čišćenje alata:
Nakon upotrebe alat temeljno očistiti vodom.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga mora biti suva i očišćena od masnoća, trošnih delova, prašine, itd.

- Pukotine ili spojevi mogu se popuniti akrilnom zaptivnom masom ISOMASTIC-A.
- Bilo kakve nepravilnosti u betonu popraviti polimer-modifikovanim malterom DUROCRET.
- Malterisani zid popraviti gotovim malterima UNICRET i UNICRET-FAST-om.
- Za gletovanje površina, koristiti glet masu STUCCOCRET.

Nakon toga sledi prajmerisanje akrilnim, mikroniziranim prajmerom na bazi vode PRIMER CLASSIC razređenim sa max 50% čiste vode. PRIMER CLASSIC je idealan i za stabilizaciju površina, kada su nestabilne ili trošne. Prajmerisanje nije neophodno ukoliko je površina zdrava.

2. Primena

Pre upotrebe, lagano promešati sadržaj i naneti ga nerazređenog ili razređenog sa 5-10% čiste vode. Dva sloja ISOMAT COLOR STANDARD -a naneti pomoću valjka, četke ili pištolja. Drugi sloj naneti nakon što se prvi u potpunosti osuši.

Pokrivna moć

ISOMAT COLOR STANDARD pokriva 12 m²/l, na prethodno pripremljenu površinu.

Pakovanje

ISOMAT COLOR STANDARD se isporučuje u kantama od 3 l, 10 l i 15 l.

ISOMAT COLOR STANDARD

Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i mraza.

Ispariva organska jedinjena (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC za proizvod podkategorije a, tip WB je 30g/l (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod ISOMAT COLOR STANDARD sadrži max <30 g/l VOC.