

Tehnički opis

FLEX-PRIMER

Visoko kvalitetan akrilni prajmer na vodenoj bazi

Opis

Polimerna vodena emulzija visoke penetracije, koja stabilizuje porozne podlove i obezbeđuje adekvatnu adheziju boja na vodenoj bazi, lepka za pločice, elastičnih maltera, elastomernih premaza, akrilnih maltera, itd.

Prajmer penetrira u pore površine, zapunjava ih i deluje kao vezivni sloj između podlove i boje, lepka, maltera, premaza, itd.

Poseduje sertifikat za kvalitet unutrašnjeg vazduha (Indoor Air Comfort GOLD) za veoma nisku emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOC), čime doprinosi dobrom kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru.

Klasifikovan A+ (najviša ocena), prema francuskom VOC propisu, za procenu emisije VOC.

FLEX-PRIMER je dobio Deklaraciju proizvoda o zaštiti životne sredine (EPD), nakon merenja efekata proizvoda na životnu sredinu tokom životnog ciklusa. Registracioni broj: S-P-06176, The International EPD® System.

Primena

U kombinaciji sa visoko elastičnim vodonepropusnim premazom ISOMAT FLEXCOAT-om, formira idealni sistem za vodonepropusnost zidova.

FLEX-PRIMER se koristi i kao pripremljeni prajmer koji osigurava pouzdano vezivanje boja na vodenoj bazi i akrilnih maltera za porozne podlove od betona, cigle, maltera, gips-ploča, iverice, itd. On uspešno stabilizuje porozne i trošne maltere.

Takođe se koristi za stabilizaciju površina i smanjuje apsorbaciju kod zidova od gips-ploča ili iverice na kojima je predviđeno da se nanosi lepak za pločice, premaz AQUAMAT-ELASTIC (2-komponentni elastični hidroizolacioni premaz) ili ISOMAT SL-17 (elastomerni premaz za hidroizolaciju ispod pločica). Namjenjen je i za unutrašnju i za spoljašnju upotrebu.

Tehnički podaci

Oblik: emulzija

Boja: providna sivo-bela

Zapremina čvrstih materija: 11 ± 1%

Gustina: 1,00 kg/l

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Površina koju prajmerišemo mora da bude bez prašine, masnoća, prljavštine i sl.

2. Nanošenje

FLEX-PRIMER se dobro promeša i ravnomerno nanosi na podlogu četkom, valjkom ili pištoljem, pre nanošenja boje.

Potrošnja

100-200 g/m², zavisno od upijajuće moći podlove.

Pakovanje

FLEX-PRIMER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 kg, 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktnе sunčeve svetlosti i smrzavanja.



FLEX-PRIMER

Napomene

Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C.

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs