

Tehnički opis

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO

Akrilni, ekološka prajmer na vodenoj bazi

Opis

Akrilni, ekološka prajmer na vodenoj bazi za drvene površine. Pogodan je i za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Nudi odličnu adheziju i veliku pokrivnu moć površine. Nije štetan po okolinu i bez mirisa je.

Primena

Primenjuje se na novim ili starim drvenim površinama i predstavlja odličnu podlogu za nanošenje ISOLAC-AQUA ECO (emajl boje na vodenoj bazi).

Tehnički podaci

Boja:	bela
Tip:	100% Akrilni prajmer na vodenoj bazi
Gustina:	1,30 kg/l
pH:	8-9 at +23°C
Adhezivna sila:	2,0 N/mm ²
Viskoznost (stabilnost):	13-17
Vreme sušenja:	1 h (in touch)
Nanošenje sledećeg sloja:	6 h
Čišćenje alata:	
Pre čišćenja, uklonite što više boje sa alata. Nakon toga, alat se temeljno čisti vodom i deterdžentom, neposredno nakon upotrebe.	

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga treba da je čista i očišćena od masnoće, slobodnih čestica, prašine, i slično, dok bi sve druge nepravilnosti trebalo obraditi šmirglom.

2. Nanošenje

Pre upotrebe proizvod ISOLAC AQUA-PRIMER ECO treba promešati a potom naneti u dva sloja, razređen sa 5-10% čiste vode za nanošenje četkom ili valjkom ili do 20-30% za nanošenje u spreju. Drugi premaz sledi nakon sušenja prvog. Temperatura pri nanošenju i sušenju boje trebalo bi da bude između 10°C and 35°C.

Pokrivna moć

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO pokriva 12 m²/l po premazu, na unapred pripremljenoj podlozi.

Pakovanje

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO se isporučuje u kantama od 0,75 lit and 2,5 lit.

Skladištenje - rok upotrebe

24 meseci od datuma proizvodnje, pod uslovom da se čuva u originalnom, zatvorenom pakovanju, pri temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od mraza i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.

Ispariva organska jedinjenja (VOC)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimum dozvoljenog sadržaja VOC –a za podkategoriju g, tip WB je 15g/l (2010) za gotov proizvod. Gotov proizvod ISOLAC AQUA-PRIMER ECO sadrži 9.12 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs