

Tehnički opis

PRIMER ACRYL-S

Akrilni prajmer na bazi rastvarača

Opis

Akrilni prajmer na bazi rastvarača. Pruža odličnu sposobnost vezivanja i visok stepen penetracije. Prodire i vezuje se za pore podlage, na taj način podlogu hidroizoluje, a istovremeno joj dozvoljava da diše. Pored toga, poseduje i sposobnost da očvrse slabe podlage, kao što su lomljivi gipsevi i sl. Brzo se suši i omogućava brzo nanošenje sledećeg sloja, a takođe ne stvara žute mrlje na finalnim bojama.

Primena

Preporučuje se za upotrebu na novim ili starim spoljašnjim poroznim površinama koje će biti prekrivene sa akrilnim, vodootpornim, emulzionim bojama i bojama na bazi cementa ili silikonskim i akrilnim malterima.

Tehnički podaci

Boja:	providno žuta
Zapremina čvrstih materija:	29 ± 2%
Gustina:	0,85 kg/l
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Ponovno nanošenje :	za 2 h

Čišćenje alata:

Očistite alat detaljno pomoću SM-18 od ISOMAT-a neposredno nakon upotrebe.

Uputstvo za upotrebu

1. Podloga

Podloga za prajmerisanje mora da bude suva, bez prašine, masnoće, prljavštine itd. dok sve nesavršenosti maltera treba da budu popravljene.

2. Primena

PRIMER ACRYL-S se nanosi u jednom sloju razređen sa do 100% sa SM-21 od ISOMAT-a ili sa belim špiritusom. Za veoma porozne podlage koristi se nerazređen.

Susedne površine kao što su prozori ili materijali osetljivi na rastvarač kao što su polistiren, zaptivne mase ili gitovi treba da se zaštite tokom primene ovog proizvoda.

Potrošnja

Oko 10-15 m²/l po sloju, u zavisnosti od apsorpcije površine i procenta razređenosti sredstva.

Pakovanje

PRIMER ACRYL-S je dostupan u ambalaži od 1 l, 5 l i 15 l.

Rok trajanja - Skladištenje

24 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju, na temperaturi između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktnе izloženosti sunčevoj svetlosti i mrazu.

Napomene

U toku aplikacije temperatura treba da bude između +10°C i +35°C.

Isparljiva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC za proizvod podkategorije h, tip SB je 750g/l (2010) za spreman za upotrebu proizvod. Spreman za upotrebu proizvod PRIMER ACRYL-S sadrži max <750 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs e-mail: info@isomat.rs