

Tehnički opis

ISOLAC-RUST PRIMER

Prajmer za metalne površine, protiv rđe

Opis

Prajmer za metalne površine, protiv rđe. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Pruža odlično prijanjanje za podlogu i efikasno štiti metalne površine od rđe.

Primena

Koristi se na novim i starim površinama (vrata, gelenderi, mašine i alati) i predstavlja idealnu podlogu za emalj boju ISOLAC-DUCO.

Tehnički podaci

Boja:	bela, siva, crveno-braon
Tip:	alkidni prajmer
Gustina:	1,40 kg/l
Adhezija:	2,0 N/mm ²
Viskozitet (mPa.s):	1.700 na 23 °C
Vreme sušenja:	1 h (na dodir)
Ponovno premazivanje:	8 h

Čišćenje alata:

Pre čišćenja, ukloniti što je više moguće materijala sa korišćenog alata. Alat temeljno očistiti sredstvom SM-21 ili SM-22, odmah nakon upotrebe.

Uputstvo za upotrebu

1. Priprema podloge

Metalna površina treba biti suva, bez rđe, masnoća, trošnih delova ili boje, prašine i sl., a sve nepravilnosti uglačati šmirglom.

2. Nanošenje

ISOLAC-RUST PRIMER naneti u jedan ili dva sloja, razređena sa 5-10% SM-21 za nanošenje četkom ili valjkom, ili sa 10-20% SM-22 za nanošenje u spreju. Drugi sloj naneti tek pošto se prvi u potpunosti osuši, otprilike nakon 8 sati. Kada se drugi sloj osuši, može se uglačati šmirglom za bolje prijanjanje finalne boje. Temperatura tokom primene i sušenja prajmera treba biti između +10°C i +35°C.

Pokrivna moć

ISOLAC-RUST PRIMER pokriva do 13 m²/l po premazu, na unapred pripremljenoj površini.

Pakovanje

ISOLAC-RUST PRIMER je dostupan u kantama od 0,75 l i 2,5 l.

Skladištenje – Rok upotrebe

24 meseca od datuma proizvodnje ukoliko se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperature između +5°C i +35°C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i mraza.

Ispariva organska jedinjenja (VOCs)

U skladu sa Direktivom 2004/42/CE (Aneks II, tabela A), maksimalni dozvoljeni VOC sadržaj za proizvod potkategorije i, tip SB je 500 g/l (2010) za gotov proizvod.

Gotov proizvod ISOLAC-RUST PRIMER sadrži maksimum 500 g/l VOC.

ISOMAT D.O.O.

GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Srbija
T +381 22 222 150 100, F +381 22 215 150 101
www.isomat.rs info@isomat.rs